(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-164347 (P2000-164347A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)


(51) Int.Cl.7		識別記号	F I						テーマコード(参考)		
H05B	33/02			H0	5 B	33/02			;	3 K O O	7
G09F	9/30			G 0	9 F	9/30		1	В	5 C O 9	4
	•	3 6 5						365	С		
H05B	33/06			H0	5 B	33/06					
	33/10					33/10					
			審査請求	未請求	水 髓		OL	(全 17]	頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号		特願平10-338560	(71)出願人 000001007								
						キヤノ	ン株式	会社			
(22)出願日		平成10年11月30日(1998.1)			東京都	大田区	下丸子3	丁目30	番2号		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者 星 淳一								
				(12)	76733			T+20	T E 20	中の日	4.4.
·				東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ							
								式会社内			
		•		(74)	人 10009	0096828					
						弁理ゴ	渡辺	敬介	(外1	名)	
								最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】 表示装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 微細な画素(ドット)を多数集積したEL表示装置を安価に提供する。

【解決手段】 シリコン基板11上にEL素子 $12\sim15$ が積層された表示装置であって、前記シリコン基板11の裏面側の少なくとも表示部25において、大略透明なメンブレン16が露出しており、前記EL素子 $12\sim15$ からの発光光が前記シリコン基板11の裏面側から出射する。



【特許請求の範囲】

• 18

【請求項1】 シリコン基板上にEL素子が積層された表示装置であって、前記シリコン基板の裏面側の少なくとも表示部において、大略透明なメンプレンが露出しており、前記EL素子からの発光光が前記シリコン基板の裏面側から出射することを特徴とする表示装置。

1

【請求項2】 EL素子は、2次元マトリクス状に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。

【請求項3】 マトリクスは、アクティブマトリクスを 10 形成することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。

【請求項4】 アクティブマトリクスは水平信号線と垂直走査線で構成されており、前記両配線はアクセス用トランジスタと接続されており、前記トランジスタの残りの主電極は保持容量と他の異なる駆動用トランジスタの制御電極と接続されており、前記駆動用トランジスタによって、前記EL素子を駆動することを特徴とする請求項3に記載の表示装置。

【請求項5】 表示部のシリコン基板裏面側にカラーフィルタを有することを特徴とする請求項1~4に記載の 20表示装置。

【請求項6】 シリコン基板とカラーフィルターとの間に蛍光体層を有することを特徴とする請求項5に記載の表示装置。

【請求項7】 EL素子の陰極と電気的接続されている配線引出用基板を有することを特徴とする請求項1~6に記載の表示装置。

【請求項8】 電気的接続は、大きなアワを含まない導電接着材で行なわれていることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。

【請求項9】 電気的接続は、導電性液体もしくは液晶で行なわれていることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。

【請求項10】 配線引出用基板と前記シリコン基板と の電気的接続を行う接点を有することを特徴とする請求 項7に記載の表示装置。

【請求項11】 シリコン基板は、前記基板中に大略透明な絶縁膜を有するSOI(シリコンオンインシュレータ)基板であることを特徴とする請求項 $1\sim10$ に記載の表示装置。

【請求項12】 SOI基板上の表示部に前記EL素子を駆動するための単結晶トランジスタが形成されていることを特徴とする請求項11に記載の表示装置。

【請求項13】 EL素子が、シリコン基板上に陽極、 EL層、陰極の順で積層されていることを特徴とする請 求項1~12に記載の表示装置。

【請求項14】 EL層が、一層または複数層の有機化合物層であることを特徴とする請求項13に記載の表示装置。

【請求項15】 シリコン基板中あるいはシリコン基板 50

2

上に大略透明なメンプレンを形成する工程と、前記シリコン基板上にEL素子の陽極を形成し、前記陽極上に前記EL素子の発光層を形成し、前記発光層上に陰極を形成する工程と、前記EL素子が形成されている表示部の前記シリコン基板の裏面側から異方性エッチングにより前記メンプレンを露出させる工程とを少なくとも有することを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項16】 EL素子からの発光光を用いて、前記表示部の基板裏面側に配置するカラーフィルタのアライメントを行うことを特徴とする請求項15に記載の表示装置の製造方法。

【請求項17】 陰極を形成した後に前記陰極と配線引出用基板とを電気的接続し、前記配線引出用基板と前記シリコン基板とを貼せる際に、前記両基板を電気的接続する接点を同時に形成することを特徴とする請求項15または16に記載の表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置及びその 製造方法、特に不透明な基板の一部を透明化した表示装 置及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、EL素子を用いた表示装置には、 例えばSynthetic Metals 91 (19 77) 3-7 "Organic multi-colo r electroluminescence dis play with finepixels" (文献 1) のように、ガラス基板上に陽極、EL層である各 層、陰極を順次形成するのが通常である。陽極には正孔 (ホール)を注入し易いような仕事関数を有する、例え ば I TO (インジウム・ティンオキサイド) 等の良導体 が選ばれる。また陰極には同様にして電子を注入し易い ような仕事関数を有する例えばAl合金等が選ばれる。 【0003】また、EL層を形成する基板には、ガラス 基板以外に例えば、SiD98 DiGEST pp9 49 "100-MHz Active-Matrix Electroluminescent Displa ys"(文献2)のように、基板トランスファ技術を使 用して形成したSOI基板を用いることも公知である。 【0004】また、近年EL層のドットピッチを小さく するために、例えば文献1ではホトレジストのリフトオ フ法を用いてスペース30 μmの陰極間隔を実現してお り、文献2では、Si半導体の微細加工技術を利用し て、ドット(画素)ピッチ12μmを実現している。 【0005】また、不透明なシリコン基板の表示部の主

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の技術に

にシリコンから成る部材を、異方性エッチングを用いて

除去し、透明化した例には、例えば特開平5-2133

8号公報, 特開平6-67205号公報がある。

.3

は、以下に示すように、4つの大きな問題点がある。

- v

【0007】(1)第1に、有機ELを使用した表示装置においては、EL上に陽極であるITO電極の形成が困難であるという点である。

【0008】前述のように微細なドットピッチを得ようとするならば、公知の半導体加工技術を利用するのが最上の方法であるが、図11に示すように不透明な単結晶5i基板201を使用する限りは基板上方に光を出射する必要があることから、必然的に上方に形成する陽極205は透明であるITO電極となってしまう。

【0009】しかし、前述するように有機ELへのIT 〇電極の形成は、IT〇電極の形成に約200℃の温度 が必要であるため、耐熱性上困難である。

【0010】(2)第2は、ITO電極の形成が容易な耐熱性のある無機ELにおいては、一般に駆動電圧が高い(>100V)という点である。前述の文献2においてはこの問題を素子分離性の良いSOI基板を用いることによって解決している。

【0011】一般に使用する電圧が高くなると、素子の寸法や素子分離に必要な領域の寸法が大きくなり、従っ 20 て微細な画素、あるいはドットピッチの実現を不可能にする。文献 2 における駆動素子である CMOSの実効チャネル長も 1 . 2 μ m であり、現在の加工可能な寸法に比べると、数倍大きな値である。

【0012】大きな素子、あるいは画素は表示装置の縮小化を困難にする。大きな基板サイズ、チップサイズは取れ数の減少及び欠陥の増大による歩留まりの低下をもたらし、従って表示装置のコストアップを招く。

【0013】直視型の表示装置においては、少なくとも 600dpi (ドットパーインチ) 即ち、ドットピッチ 30 42μm程度は要求される。また拡大光学系を伴うHM D (ヘッドマウントディスプレー), プロジェクタ等の 表示装置においては、ELを搭載する基板の大きさが小さければ小さいほど安価に製造できる可能性がある。

【0014】以上のことから現時点では、無機ELより も低電圧駆動が可能な有機ELの方が望ましい。

【0015】(3)第3に、図12に示すように、透明基板211を使用することによって、第1の問題はクリアできるが、透明基板は単結晶Si基板と比べるといくつかの欠点を有していることである。

【0016】まず透明基板211がガラス基板である場合には、基板上に形成される半導体膜はアモルファス、あるいはポリシリコン膜であり、従って膜中のキャリア移動度が単結晶シリコン中よりも低くなってしまう。また、他のリーク電流といった電気特性も悪くなりがちであり、従って基板上に形成される素子、及び回路は性能の悪い物となってしまう。しかし、現在の表示装置は多画素化が急速な勢いで進行中であり、従って駆動能力の無い画素トランジスタ、及び周辺駆動回路はその価値を大巾に減じている。

4

【0017】また、透明基板211がSOI基板である場合には、基板上に形成される半導体膜は、単結晶シリコン膜であり、従って基板上に形成された素子及び回路は、単結晶Si基板と同等以上の性能を有するが、SOI基板の価格は単結晶Si基板と比べるといかにも高価である。

【0018】前述の基板トランスファによって形成されたSOI基板の製造には、元の電気回路が形成された特殊な基板と貼り合わせる透明な基板との2枚の基板を必要とし、反エコロジー的である。また代表的なSOI基板であるSOS基板は、通常の単結晶Si基板の数倍の価格であり、また入手は困難である。

【0019】(4)第4に、図13に示すような、シリコン異方性エッチングにより基板を透明化したLCDにおいては、異方性エッチングにより残留する透明な絶縁薄膜(メンプレン235~238)は公知のように適度な引張応力あるいは補強材の存在なしにはLCDの均一なギャップを保持できないため、歩留まりあるいは製造コストの増大を招いていた。

【0020】引張応力により均一なギャップを保証する場合には、メンプレンには膜の破壊強度に近い大きな引張応力が必要である。応力が高くなると異方性エッチングの際に液中で膜が割れるといった現象を生じ、歩留まりを低下させていた。

【0021】また、補強材を設ける場合においては、液晶と補強材及び液晶セルに使用する部材との熱膨張率の違いから、LCDのギャップの温度特性に大巾な変化、バラツキが生じている。これはLCDの性能を著しく低下せしめ、事実上使用不可能とさせるほどである。

[0022]

【課題を解決するための手段】本発明は前述の欠点を除去するものであり、微細な画素(ドット)を多数集積したEL表示装置を安価に提供することを目的とする。

【0023】即ち、本発明は、シリコン基板上にEL素子が積層された表示装置であって、前記シリコン基板の裏面側の少なくとも表示部において、大略透明なメンブレンが露出しており、前記EL素子からの発光光が前記シリコン基板の裏面側から出射することを特徴とする表示装置である。

【0024】また、本発明は、シリコン基板中あるいはシリコン基板上に大略透明なメンプレンを形成する工程と、前記シリコン基板上にEL素子の陽極を形成し、前記陽極上に前記EL素子の発光層を形成し、前記発光層上に陰極を形成する工程と、前記EL素子が形成されている表示部の前記シリコン基板の裏面側から異方性エッチングにより前記メンプレンを露出させる工程とを少なくとも有することを特徴とする表示装置の製造方法である。

【0025】微細な画素を集積する基板は単結晶Si基板であり、多数の画素及び高い駆動能力を有する周辺回

路は、前述の安価な単結晶Si基板によって実現される。単結晶Si基板の画素表示部分には、少なくとも透明な膜を主体とするメンブレンが、さしてコストアップを招くことのない付加工程によって形成されている。メンブレン上には透明な陽極であるITO電極が形成されており、その上にはEL層及び陰極が形成されている。本発明によればEL層はITO電極の上方に、後の工程で形成されるため、前述の耐熱性の問題は生じない。

【0026】ITO電極~陰極からなる画素部分と、画素を駆動するための公知の周辺回路が搭載された基板、あるいはシリコンチップを後の工程で公知のアルカリ水溶液等を用いた異方性Siエッチング法により、画素表示部分を基板の裏面から、大略透明なメンブレンが露出するまで、裏面側の主にSiから成る基底部材をエッチング除去する。これにより少なくとも画素表示部分は透明化され、EL層からの発光が外部に導光可能となり、表示装置としての機能が得られる。

【0027】また本発明の表示装置はLCDではないので、均一な液晶セルギャップを実現する必要はない。前述の均一なセルギャップを実現するための引張応力は全く必要なく、従ってメンブレンの応力は自在に設定可能である。従ってメンプレンに使用する部材には大巾な自由が生じる。例えば半導体プロセス材料に多い、圧縮応力を有する各種CVD膜も採用可能である。また前述のようなエッチング工程の膜割れも生じない。

【0028】本発明のメンプレンは例えば対向する配線引出用基板等に固着して異方性エッチングされるために、膜割れに関しては大巾に軽減されている。また、熱膨張率の相違によるギャップ不均一は考える必要がない。本発明においては、メンプレンと固着する部材との 30 熱膨張率の差によって内部応力が多少発生するが、応力は割れやハガレを生じるほどの大きさではない。

[0029]

-g #1

【発明の実施の形態】(第1の実施形態)図1に本発明の第1実施形態である単純マトリクス型表示装置の概略 断面図を示す。

【0030】 11は厚さ 625μ mのCZP(100) シリコン基板であり、16はその上に形成された厚さ1 μ mのLOCOS酸化膜である。シリコン基板11の周 辺部には画素を駆動するためのN型MOSFETから成 40 る周辺回路19が形成されている。

【0031】 17は厚さ 1μ mのCVDS i O2から成る層間絶縁膜であり、その上に外部との電気的接続用のボンディングパッド 20が形成されている。 18は厚さ 1μ mのプラズマS i Nからなるパッシベーション膜である

【0032】その上にはEL素子を発光させるためのI TO電極よりなる陽極15が表示部25に巾10μm、 間隔10μmで計1000本形成されている。陽極15 は図示しない配線で周辺回路19に、後述の方法で接続 50 6

されている。シリコン基板11から陽極15までは公知の半導体プロセスで製造された後にダイニングされ、大きさ25mm角のシリコンチップ21となる。

【0033】その後シリコンチップ21の表示部25上に厚さ500Åの正孔輸送層14である芳香族第三アミンが真空蒸着法により積層される。次いで厚さ500Åの電子輸送層13である有機金属錯体が同法により積層される。最後に陰極12である厚さ1500ÅのA1合金電極が同じく巾 10μ m、間隔 10μ mで陽極15と直交する角度で予め決められた場所に計1000本形成される。

【0034】陰極12上には同様な配線パターンを有する引出電極23が形成された引出用基板22がシール材 24を用いてシリコンチップ21と合せ精度 $\pm 1\mu$ mで接着されている。シール材24は封止材の働きをも兼ねており、外界からの汚れや水分の浸入を防いでいる。

【0035】陽極15,及び陰極12の交差する大きさ 10μ m角の領域が単一のEL素子に相当する。即ち、陽極15,EL層である正孔輸送層14及び電子輸送層 13,陰極12により、EL素子の単純マトリクスが形成されている。

【0036】EL表示装置は引出用基板22が接続された後に、適当なエッチング治具に収納されて、公知の異方性エッチング法により、表示部25の裏面側のシリコン基板11の除去が行われる。

【0037】エッチングには例えば22%TMAH(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド)水溶液によって行われる。エッチングを治具あるいはシリコン基板11の裏面に形成されたエッチングマスク等を用いて選択的なエッチングを行うことにより、表示部25のみが透明化される。エッチングは主に熱酸化膜から成るLOCOS酸化膜16が露出すると自動的に停止する。その結果、表示部25のシリコンチップ21の構成は、大略透明なLOCOS膜16,層間絶縁膜17,パッシベーション膜18,陽極15の約 3μ mのメンブレンのみとなる。

【0038】EL素子は陽極15に正の電圧を、陰極12に負の電圧を印可することにより発光を行う。発光は大略透明なメンプレンを透過してEL表示装置外へと導かれる。

【0039】図2に本実施形態の等価回路図を示す。

【0040】画素(ドット)数は前述のように1000 ×1000であり、100万個のEL素子101が陽極 15から成る垂直線102と陰極12から成る水平線1 03との間に単純マトリクスを形成するように接続され ている。

【0041】マトリクスの駆動は周辺回路19である垂直シフトレジスタ(VSR)104と陰極12から引出電極23によって引出された水平線103に接続する図1には図示しない外部回路である水平シフトレジスタ

(HSR) 105によって駆動される。両レジスタ10 4,105には同じく外部回路である信号処理回路10 6から映像信号107を元に作成された駆動用信号と電

6から映像信号107を元に作成された駆動用信号と電源電圧が供給される。VSR104への信号処理回路106及び電源との接続はポンディングパッド20を経由して行われる。

【0042】本実施形態によれば、両電極12,15の 交差する領域は電極配線の単位寸法(太さ)であるため、非常に微細な画素が作成可能である。

【0043】尚、本発明に用いるEL素子は特に限定されず、有機EL素子、無機EL素子のいずれも使用できるが、少なくとも陽極層及び陰極層と、これらの間に挟持された一層または複数層の有機化合物層により構成されるEL素子が好適に用いられる。

【0044】陽極15の材料としては仕事関数が大きなものが望ましく、例えばITO、酸化錫、金、白金、パラジウム、セレン、イリジウム、ヨウ化銅などを用いることができる。一方、陰極12の材料としては仕事関数が小さなものが望ましく、例えばMg/Ag、Mg、A*

* 1、Inあるいはこれらの合金等を用いることができる。

【0045】有機化合物層は、一層構成であっても良いし、複数層構成であっても良く、例えば、図1に示すように、陽極15から正孔が注入される正孔輸送層14、及び陰極層12から電子が注入される電子輸送層13からなり、正孔輸送層14と電子輸送層13のいずれかが発光層となる。また、蛍光体を含有する蛍光体層を正孔輸送層と電子輸送層との間に設けても良い。また、混合10一層構成で正孔輸送層、電子輸送層、蛍光層を兼ねた構成も可能である。

【0046】正孔輸送層14としては、例えば、N, N'ービス(3-メチルフェニル)ーN, N'ージフェニルー(1, 1'ービフェニル)ー4, 4'ージアミン(以下TPD)を用いることができ、その他にも下記の有機材料を用いることができる。

[0047] [化1]

ホール輸送性化合物


ホール輸送体

[0048]

50 【化2】

ホール輸送性化合物

10



$$CH_3$$
— CH = CH — CH

【0049】 【化3】

(7)

[0050] 【化4】

(8)

13

ール輪送性化合物

$$C_2H_5$$
 C_2H_5
 C_2H_5
 C_2H_5
 C_3H_5
 C_3H_5
 C_3H_5
 C_3H_5
 C_3H_5
 C_3H_5
 C_3H_5

$$CH = N - N$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$\bigcirc\bigcirc\bigcirc - CH = N - N$$

30

[0051] [化5]

小一ル軸医性

16*用いることができ、その他にも下記の材料を用いることができる。


【0052】また、例えばa-Si、a-Si Cなどの 無機材料を用いてもよい。

かできる。 【0054】


【0053】電子輸送層13としては、例えば、トリス(8-キノリノール)アルミニウム(以下Alq3)を*

【化6】


4 9 6 4 10 0




M: Al, Ga



M: Zn, Mg, Be



M: Zn, Mg, Be



M: Zn, Mg, Be

[0055]

【化7】

(10)

17

電子輸送性化合物

$$CH_{s} - C \xrightarrow{CH_{3}} O \xrightarrow{N-N} O \xrightarrow{N-N} CH_{s}$$

$$CH_{s} - C \xrightarrow{CH_{3}} CH_{s}$$

$$CH_{s} - C \xrightarrow{CH_{3}} CH_{s}$$

[0056] [化8]

電子輸送性化合物

(11)

【化9】

19

20

電子輸送性化合物

$$\bigcirc CH = CH - \bigcirc CH - \bigcirc CH = CH - \bigcirc CH - \bigcirc CH - \bigcirc CH = CH - \bigcirc CH$$

【0058】また、以下に示されているようなドーパンド色素を電子輸送層13、あるいは正孔輸送層14にドーピングすることもできる。

[0059] 【化10】

ドーパンド色素

【0060】また、陽極層102と基板間に誘電層を設 けることが好ましい。誘電層は、SiO2、SiO等屈 折率の異なる層の積層により特定の波長の反射透過率を 高く(低く)することができる。あるいは単にハーフミ ラーを使用することも可能である。

【0061】(第2の実施形態)図2に本発明の第2実 施形態である、アクティブマトリクス型の表示装置の表 示部の断面図を示す。

【0062】16は厚さ1μmのLOCOS酸化膜であ り、32はその上に形成された陽極である画素電極15 を駆動するためのTFTである。TFT32は、チャネ ル長1μm、チャネル巾5μmのチャネル領域がポリシ リコンから成るP型MOSFETである。画素電極15 及びTFT32は後述するようにX-Yアドレッシング されており、横640本、縦480本のアクティブマト リックスアレイを形成している。

がコンタクトされており、配線40は厚さ1500Å、 大きさ10μm角のITOよりなる画素電極15に接続 されている。

【0064】画素電極15上には厚さ500Åの正孔輪 送層14、同じく500Åの電子輸送層13、厚さ15 0 0 Åの陰極であるA 1 共通電極 1 2 が形成されてい る。共通電極12はH640×V480の画素アレイ全 体に渡って形成されている。

【0065】図4に本実施形態の画素部分の等価回路図 を示す。

【0066】EL素子111は画素電極15と共通電極 12との間に形成されている。EL素子111は水平信 号線113と垂直走査線112によってアドレッシング されている。

【0067】TFTから成るアクセス用トランジスタ1 14のゲート上には垂直走査線112が、ドレインには 【0063】TFT32のドレインにはA1の配線40 50 水平信号線113が接続されている。水平信号線113

に映像信号から作成された駆動用信号が印可され、垂直 走査線112によって画素がアクセスされると、アクセス用トランジスタ114はオンし、水平信号線113上の映像情報をTFT32である画素駆動用トランジスタ115のゲート、及び保持容量116の一方の端子に出力する。保持容量116の他方の端子は一定の電圧VC OMに接続されている。

【0068】ゲートに印可された映像情報電圧はアクセス用トランジスタ114がオフしてもそのまま保持される。画素駆動用トランジスタ115はソース側117が 10 正の電源電圧+Vに、ドレイン側がEL素子111の一方の端子である画素電極15に接続しており、映像情報電圧に応じた電流をEL素子111に供給する。ここで、共通電極12はGND電位118に接続されている。

【0069】本実施形態によれば、単純マトリクスの第1の実施形態よりもS/Nの高い良質な画像を表示することができる。また保持容量116を有しているため、短いアクセス時間であっても長時間EL素子111を発光することができ、デューティ比が向上する。

【0070】また本実施形態によれば画素を駆動する両シフトレジスタ、信号処理回路等のほとんどをシリコンチップ上に集積可能であるため、EL表示装置のシステムを非常に簡単にすることができる。従って表示装置を更に安価に提供することができる。

【0071】本発明に用いられるアクティブマトリクス回路は何れもこれに限ることはなく、例えば各画素にダイオード又はMIM素子等の非線形二端子素子と蓄積コンデンサを設け、画素選択時に蓄積コンデンサに信号を書き込み、非選択の時には書き込まれた信号に応じてE 30 L素子が光り続ける構成等でも構わない。

【0072】また、TFT32を構成する材料はアモルファスSiでも構わない。また導電型はN型でも良く、またデバイスの種類はJFET,BJT等でも良い。

【0073】 (第3の実施形態) 図5に本発明の第3実施形態である、表示装置の概略断面図を示す。尚、シリコンチップ21の構成は第1実施形態と同様である。

【0074】 21 はEL層が表面に形成されたシリコンチップであり、シリコンチップ 21 の裏面側にはカラーフィルタ(以下CF) 34 付保護ガラス 33 が合わせ精 40 度 ± 1 μ m で ± 1 μ

【0075】保護ガラス33上のCF34は公知の顔料分散型のそれであり、液晶表示装置等に用いられる通常のものである。CF34は、シリコンチップ21の表示部に形成されたメンプレン上の画素と前述のように±1μmの精度でアライメントされている。アライメントの方法には、シリコンチップ21の裏面と保護ガラス33の表面に合わせマークを入れて公知のアライナでアライメントする方法と、表示部から発光する白色光がCF34を透過した後の着色光を検知してアライメントを行う50

24

方法がある。

【0076】前者は簡便であるものの、画素はシリコンチップ21の表面側に形成されているため、シリコンチップ21の裏面側の合わせマークは予め画素と $\pm1\mu$ m以下の精度でアライメントされている必要がある。後者は検知、アライメント装置が複雑、高価となるものの、確実な合わせ効果が得られるために有用である。

【0077】(第4の実施形態)図6に本発明の第4実施形態である表示装置に用いられるカラーフィルタ付保護ガラスの断面図を示す。

【0078】保護ガラス33上にカラーフィルタ34、 蛍光体層36が形成されている。蛍光体層36は波長の 短い青色の光から公知の働きで白色光を作成する。

【0079】保護ガラス33を第3実施形態に示したような白色光を発光するEL表示装置にではなく、青色光を発光するそれに適用することによって、同様な系が実現可能となる。

【0080】本実施形態によれば、更にEL素子に使用可能なEL材料が増加する。

【0081】(第5の実施形態)また、本発明の第5実施形態として、青色白色変換蛍光体層を直接メンプレン上に形成する例も考えられる。

【0082】 蛍光体層はCFとは異なり全面に形成すれば良く、精密なアライメントを必要としない。 蛍光体層の形成には公知の塗布法、蒸着法、印刷法が使用できる。

【0083】(第6の実施形態)図7に本発明の第6実施形態である表示装置の概略断面図を示す。尚、シリコンチップ21の構成は第1実施形態と同様である。

【0084】前述の通り表示部25のシリコンチップ21を透明化するために異方性エッチングを行うが、その後にはシリコンチップ21は数 μ mの厚さを有するメンブレンのみとなる。それゆえ、メンブレンとそれを支持補強する引出用基板22の関係が重要となる。

【0085】本実施形態においては、共通電極12はアワの生じにくい導電性接着材86である銀ペーストによって引出用基板22と導電接着されている。接着に10μm以上の大きなアワが発生した場合には、異方性エッチングの際に加わる熱的、機械的ストレスのために、メンブレンに破損が生じる可能性があるためである。

【0086】(第7の実施形態)図8に本発明の第7実施形態である表示装置の概略断面図を示す。尚、シリコンチップ21の構成は第1実施形態と同様である。

【0087】38は水銀よりなる導電性液体であり、共通電極12と引出用基板22上の引出電極23とのオーミックコンタクトを実現している。39は厚さ1μmのポリイミド樹脂から成るオーバーコート層であり、共通電極12とEL層である電子輸送層13、正孔輸送層14上に塗布形成されており、EL層間との意図しない電気的ショートを防止している。また第6実施形態と同様

に、導電性液体38である水銀は異方性エッチングの際 に生じる各種ストレスを緩和する働きを有する。

【0088】また、液体性金属である水銀の代わりに、 粘度の高い有機物質であるポリエチレングリコール、導 電性液晶物質、導電性物質を含む有機、無機各種液体を 用いることも可能である。ただし、これらの導電度は所 定のオーミックコンタクト抵抗を満足する必要がある。

【0089】また、オーバーコート層39の材質は、例えばハイマル樹脂等、公知の他の材料で構わない。

【0090】(第8の実施形態)図9に本発明の第8実 10 施形態である表示装置の概略断面図を示す。

【0091】 11は厚さ 625μ mのCZP(100)シリコン基板を用いて製造したSiMOX(separation by implanted oxygen)基板の基底部であり、表面側には厚さ1500Åの埋込酸化膜40と、厚さ 0.3μ mのP型エピタキシャル層41が形成されている。

【0092】エピタキシャル層41中には、画素を駆動するN型MOSFETよりなる駆動用トランジスタ42と周辺回路19を構成するN型MOSFETが同一の製 20造プロセスによって形成されている。

【0093】本実施形態によれば、高速、高性能な単結晶Siトランジスタを画素駆動用トランジスタとして使用できるため、更に多画素高階調な表示装置を実現することができる。またトランジスタを製造するプロセスは、第2実施形態のTFTのそれとは異なり周辺回路19を構成するMOSFETと同一であるため、プロセスが安価である。またSiMOX基板は、安価な酸素注入機の実現により、SOS基板ほどは高くない。従ってEL点灯用のシリコンチップ21を更に安価に提供するこ30とができる。

【0094】また本発明に用いる不透明なSOI基板は、何もSiMOX基板に限ることはなく、安価でエコロジーな基板であるならば何でも良い。

【0095】(第9の実施形態)図10に本発明の第9 実施形態である表示装置の概略断面図を示す。尚、シリコンチップ21の構成は第1実施形態と同様である。

【0096】21はアクティブマトリクスEL画素が1000×1000個形成された大きさ25mm角のシリコンチップである。15はITO電極よりなる厚さ15 4000Å、大きさ10μm角の陽極である画素電極であり、12は厚さ1500ÅのA1合金から成る陰極である。陰極12は、引出用基板22上に形成された厚さ1500ÅのA1引出電極23とオーミック接続されている。引出用基板22とチップ21との貼り合わせはシール材24を用いるが、シール材24の塗布と同時にシリコンチップ21上に形成された上下導通用バッド44上に銀ペースト43を塗布し、貼り合わせることによって、シリコンチップ21と、引出用基板22の導通が確保される。

26

【0097】本実施形態においては、引出用基板22に接続する外部回路が不要となるため、EL表示装置のシステムがより簡略化される。

【0098】(第10の実施形態)また本発明の第10 実施形態として、銀ペースト43の接点を多数設けることにより、単純マトリクス方式のEL表示装置に応用してもよい。

[0099]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 微細な画素を多数有した安価なEL表示装置を得ること ができる。また本EL表示装置を拡大光学系と組み合わ せることにより、高精細、大画面なHMD, プロジェク 夕等の製品を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の表示装置の第1の実施形態を示す概略 断面図である。

【図2】第1の実施形態の等価回路図である。

【図3】本発明の表示装置の第2の実施形態の表示部の 断面図である。

【図4】第2の実施形態の画素部分の等価回路図である。

【図5】本発明の表示装置の第3の実施形態を示す概略 断面図である。

【図6】本発明の表示装置の第4の実施形態に用いられるカラーフィルタ付保護ガラスの断面図である。

【図7】本発明の表示装置の第6の実施形態を示す概略 断面図である。

【図8】本発明の表示装置の第7の実施形態を示す概略 断面図である。

【図9】本発明の表示装置の第8の実施形態を示す概略 断面図である。

【図10】本発明の表示装置の第9の実施形態を示す概略断面図である。

【図11】従来のEL素子を示す図である。

【図12】従来のEL素子を示す図である。

【図13】従来のLCDを示す概略断面図である。

11 シリコン基板

12 陰極(共通電極)

13 電子輸送層

【符号の説明】

14 正孔輸送層

15 陽極(画素電極)

16 LOCOS膜

17 層間絶縁膜

18 パッシベーション膜

19 周辺回路

20 ボンディングパッド

21 シリコンチップ

22 引出用基板

0 23 引出電極

(15)

24 シール材

25 表示部

31 配線

32 TFT

33 保護ガラス

34 カラーフィルター

35 接着材

36 蛍光体層

37 導電性接着材

38 導電性液体

39 オーバーコート層

40 埋込酸化膜

41 エピタキシャル層

42 駆動用トランジスタ

43 銀ペースト

44 上下導通用パッド

101 EL素子

102 垂直線

103 水平線

104 垂直シフトレジスタ

105 水平シフトレジスタ

106 信号処理回路

107 映像信号

111 EL素子

112 垂直走査線

113 水平信号線

114 アクセス用トランジスタ

115 画素駆動用トランジスタ

116 保持容量

117 ソース側

118 GND電位

201 単結晶Si基板

211 透明基板

202、212 陰極

10 203、213 電子輸送層

204、214 正孔輸送層

205、215 陽極

231 シリコン基板

233 液晶

235 画素電極

236 LOCOS膜

237 層間絶縁膜

238 パッシベーション膜

239 周辺回路

20 240 ボンディングパッド

241 シリコンチップ

242 引出用基板

243 引出電極


244 シール材


2 4 5 表示部


【図1】


27


【図2】











フロントページの続き

(51) Int. C1. 7 H 0 5 B 33/12 33/14

識別記号

H 0 5 B 33/12 33/14

FΙ

テーマコード(参考)

E

Α

F ターム (参考) 3K007 AB06 AB18 BA06 CA03 CB01 CC05 DA01 DB03 FA01 FA02 5C094 AA05 AA21 AA42 AA43 AA44 AA48 BA03 BA16 BA29 BA32 CA19 CA23 DA09 DA13 DB02 DB04 EA04 EB05 EB10 ED01 ED02 ED20 FA01 FA02 FB02 FB03 FB12 FB14 FB15 GB10

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.